

DOMUS BASE

Puitpindade kruntvärv

- Nakkub tugevasti puhta puidu ning vana õlivärviga
- Tagab pinnale esmase kaitse niiskuse vastu
- Sisaldab puidukaitse toimeaineid



Toote omadused

Tugevasti aluspinnaga nakkuv lahustipõhine kruntvärv puitpindadele. Värv on kergesti pinnale kantav ning tasandub hästi, moodustades täiskatva värvkatte. Tagab puitpinnale esmase kaitse niiskuse ja päikese UV-kiirguse vastu. Kruntvärv parandab kattevärvi nakkumist puhta puidu ning vana õlivärviga, mis on eriti oluline, kui kattevärvi on akrüül- või lateksvärv. Sisaldab puidukaitse toimeaineid ennetamaks vetikate ja seente kasvu värvitud pinnal.

Kasutuskoht

Toode on mõeldud kasutamiseks välistööil puitfassaadide ning puidust piirete, aedade, liistude, lipumastide, uste ja aknaraamide kruntimiseks.

Aluspind

Sobib uue ning varem õli- või õli-alküüdvärviga kaetud, nii saetud kui hõõveldatud puitpinna värvimiseks.

Toodet ei sobi seenhaigustest kahjustatud puitpinna katmiseks.

Pinna ettevalmistus

Värvitav puit peab olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%, puhas ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks pesuvahendit Cleaner (tolmu, rasva ja tahma eemaldamiseks) või Bio-Cleaner (hallituse ja orgaanika eemaldamiseks). Vana nõrgalt seotud värvikiht eemaldada kaabitsa, liivapaberi, kuumaõhufööni või infrapunalambiga. Vältida puitu kahjustada võivaid puhastusmeetodeid (nt liivapritsi). Lääkiva värviga kaetud pind karestada liivapaberiga, eemaldada pinnalt lihvimistolm. Oksakohtadest eemaldada vaik, mustast metallist naelad ja kinnitusklambrid kruntida.

Immutamine

Varem värvimata puitpind immutada 1-2 korda biotsiidse puidukaitsekrundiga Pinotex Base. Immutuskrunt aitab ennetada seenhaiguste (nagu mädanik ja puidusine) teket ning kahjurite levikut. Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise ja -detailide otsapindasid. Enne järgmist pinnatöötlust lasta immutatud pinnal nõuetekohaselt kuivada (12-24 tundi).

Kruntimine

Kruntima asudes veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud. Pind kruntida 1 kihi värviga Domus Base. Kruntvärv kanda pinnale eelistatult pintsliga, töödeldes eriti hoolikalt laudise otsi.

Varem õli- või õli-alküüdvärviga värvitud pind pesta puhtaks, seejärel karestada parema nakke saamiseks kergelt liivapaberiga. Järgnevalt kruntida pind 1 kihi värviga Domus Base.

Värv Domus Base on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Puitpinna immutamine ning kruntimine tuleb teha võimalikult varajases etapis vältimaks viimistlemata puidu jäämist ilmastiku meelevald.

Lõppviimistlus

Pinna lõppviimistlus teha 2 kihis sobiva puiduvärviga, nt Domus Aqua, Domus.



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	välistöö
Sideaine	õli-alüüdvaik
Läige (Gardner, 60°)	matt
Katvus (kare laud)	4-6 m ² /l (1 kiht)
Katvus (sile laud)	6-10 m ² /l (1 kiht)
Kuivamisaeg (23°C, RH 50%)	tolmukuiv 2 tunni pärast, ülevärvitav 24 tunni pärast
Vedeldi	lakibensiin Solve W
Värvus	valge
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	lakibensiiniga koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas
Pakend	1 L / 5 L / 10 L

Soovitused värvimiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist külma ja niiske (vihm, udu, kaste), aga ka tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes.

Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Puitlaudise otste (ristlõikepindade) hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele. Enne uue laudise paigaldamist on soovitatav see töödelda immutuskrundiga ka tagantpoolt.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/ lekidest/ kuuma-dest pindadest. – Mitte suitsetada. Hoida pakend jahedas ja tihedalt suletuna. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Sisaldab: Raskbensiin (nafta), raske hüdrogeenitud.

Keskkonnanõuete ning jäätmeäritlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvino. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvi-äägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmeäritlusesse suunata ainult täielikult tühjenatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel Baltics AS, Eesti.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiasi 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299
info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenä toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.