



# CASCOFLEX

## KASUTUSALA

Klassikaline, 1-komponentne dispersioonipõhine liim, mis sobib sisetingimustes enamiku põranda- ja seinamaterjalide liimimiseks niisketes ja kuivades ruumides poorsetele ja mittepoorsetele aluspindadele (k.a põrandaküttl).

Sobib linoleumi, kork-, PVC-, vinüül- ja tekstiilkatete liimimiseks põrandatele, samuti ka PVC- (üle 0,6 mm) ja vinüülkatete seintele.

## TOOTE OMADUSED

Võib kasutada nii märg- kui ka kontaktliimina.  
Kõrge kuivaine sisaldus – umbes 72%.  
Kerge pinnale kanda.  
Kasutatav kõigi Casco tasandussegudega.  
Keskkonnasõbralik liim, mis ei sisalda lenduvaid lahusteid.  
Vastab M1 klassifikatsiooni nõuetele.

## TEHNILISED ANDMED

Sideaine	Akrüülpolümeer
Tihedus	1340 kg/m <sup>3</sup>
Värvus	Helebeež
Konsistents	Tiksotroopne pasta
Kuivaine sisaldus	Umbes 72%
Lahusti	Vesi
Süttimispunkt	Puudub
Temperatuuritaluvus	-20...+60 °C

## KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur	Mitte alla +18 °C															
Ooteaeg	Umbes 25–30 minutit. Linoleumi puhul ooteaeg puudub.															
Lahtiolekuaeg	Max 45 minutit															
Paigaldusaeg (+23 °C, 45–50% RH)	Märgliimimine: 0–30 minutit; Kontaktliimimine: 30–60 minutit Paigaldusaeg sõltub temperatuurist, suhtelisest niiskusest, kattest ja aluspinnast.															
Käimiskindel	Umbes 24 tunni pärast															
Lõplik kõvastumine	Poorsetel pindadel: 48–72 tundi; Mittepoorsetel pindadel: kuni 14 päeva															
Kulu	<table><thead><tr><th>Põrandakatte materjal</th><th>Poorne aluspind</th><th>Mittepoorne aluspind</th></tr></thead><tbody><tr><td>Homogeenne PVC</td><td>4–5 m<sup>2</sup>/l</td><td>5–6 m<sup>2</sup>/l</td></tr><tr><td>Aluskihiga PVC</td><td>4–5 m<sup>2</sup>/l</td><td>5–6 m<sup>2</sup>/l</td></tr><tr><td>Linoleum</td><td>3,5 m<sup>2</sup>/l</td><td>Konsulteerri</td></tr><tr><td>Vaipkate</td><td>3,5 m<sup>2</sup>/l</td><td>müügiesindajaga</td></tr></tbody></table>	Põrandakatte materjal	Poorne aluspind	Mittepoorne aluspind	Homogeenne PVC	4–5 m <sup>2</sup> /l	5–6 m <sup>2</sup> /l	Aluskihiga PVC	4–5 m <sup>2</sup> /l	5–6 m <sup>2</sup> /l	Linoleum	3,5 m <sup>2</sup> /l	Konsulteerri	Vaipkate	3,5 m <sup>2</sup> /l	müügiesindajaga
Põrandakatte materjal	Poorne aluspind	Mittepoorne aluspind														
Homogeenne PVC	4–5 m <sup>2</sup> /l	5–6 m <sup>2</sup> /l														
Aluskihiga PVC	4–5 m <sup>2</sup> /l	5–6 m <sup>2</sup> /l														
Linoleum	3,5 m <sup>2</sup> /l	Konsulteerri														
Vaipkate	3,5 m <sup>2</sup> /l	müügiesindajaga														
Töövahendid	Liimikamm, rull															
Pakend	1 L, 5 L, 15 L															
Säilivusaeg	12 kuud															



Toote säilitamine

Avamata originaaltaaras. Mitte hoida temperatuuri juures alla 0 °C ja üle +30 °C

## KASUTUSJUHEND

### Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane ( $\pm 2$  mm / 2 m), kuiv, puhas, tolmu-, mustuse-, õli- ja rasvavaba. Veatuid tasaseid liimimiseks sobilikke pindasid on lihtne saavutada, kui kasutate ettevalmistamisel Casco tasandussegu, nt Renorapid, Husfix, Superplan FA või Thermoplan.

Kattespetsiifilised aluspõhjanõuded leiata katte tootja tehnilisest tooteinformatsioonist.

Aluspinna suhteline niiskus peab jääma alla 85%. Tehke kindlaks niiskussisaldus konkreetset aluspinnal ning järgige vastavaid standardeid ja juhiseid, et vältida niiskusest tulenevaid riske. Suure niiskussisaldusega betoonpõrandaid tuleb töödelda niiskustõkkega. Järgige kindlasti ka kehtivaid standardeid ja juhiseid, mis on kehtestatud paigaldatavale põrandakatte materjalile.

Kui teil tekib küsimusi, konsulteerige enne paigaldamist müügiesindaja või importijaga.

### Paigaldamine

Enne kasutamist segage liimi hoolikalt. Materjalide korral, mille tagumine külg on lihvitud, tuleb materjal paigaldada siis, kui liim on märg, ning paigaldusaeg ei tohi olla üle 30 minuti.

### Poorsele aluspinnale

1. Määrida liim aluspinnale liimikammiga. Pealekantav liimikogus peab olema piisav aluspinna märgumiseks ettenähtud paigaldusaeg.
2. Paigaldada materjal kohe või pärast lühikest paigaldusaega ja hõõruda korralikult, et eemaldada õhk ja üleliigne liim. Parima tulemuse saab rullimise teel.
3. Kontrollida, et kogu põrandakate oleks liimiga kontaktis.

### Mittepoorsele aluspinnale

Mittepoorsetel aluspindadel soovitatakse kasutada vähese mahukahanemisega ja hea liimuvusega tasandussegu kihipaksusega 2–3 mm. Kattematerjal paigaldada märgliimimise abil. Kui nimetatud meetod ei sobi, kasutada alltoodud meetodit. Kõigi nende meetodite juures on tähtis, et mittepoorselt aluspinnalt auruks võimalikult palju vett.

1. Kanda liim aluspinnale liimikammiga. Paigaldada põrandakate nagu märgliimimisel. Pärast seda tõmmata kate üles ja lasta liimikihil 10–20 minutit kuivada ning seejärel asetada kate uuesti maha. Teine võimalus on pärast liimi pealekandmist oodata 20–30 minutit ja seejärel kate poolkuivanud liimile asetada.
2. Hõõruda korralikult, et eemaldada õhk ja üleliigne liim. Parima tulemuse saab rullimise teel.
3. Kontrollida, et kogu põrandakate oleks liimiga kontaktis.

### Seina katmine

Veenduda, et aluspind on puhas, tasane ja tolmuvaba. Seinakatmine toimub märgliimimise teel.

*Meetod 1.*

1. Kanda liim seinale rulliga.
2. Kinnitada materjal seinale ülaossa.
3. Hõõruda ülevalt alla

*Meetod 2.*

1. Kanda liim liimilabida või rulliga kattematerjalile.
2. Kinnitada materjal seinale ülaossa. Materjali paigaldamise ajal peab liim olema märg.
3. Hõõruda ülevalt alla.

### Puhastamine

Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti



silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada piiritusega.

### Jäätmekäitus

Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.

---

### TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sulgeda pakend kohe pärast kasutamist. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.**

*Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.*