



ROCKWOOL OÜ
Osmussaare 8, EE-13811 Tallinn
Eesti

FASROCK LL

Fassaadi lamellplaadid.

OTSTARVE

FASROCK LL kivivillplaate kasutatakse krohvitavate välisseinte soojustamisel krohivialuse pinnana.



Tehniline informatsioon

Näitajad	Väärtused	Standard
Soojusjuhtivustegur	$\lambda_D = 0.041 \text{ W/mK}$	EN 12667 / EN 12939
Toodete tuletundlikkuse klass	A1	EN 13501-1
Lühiajaline veeimavus	$\leq 1.0 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Pikaajaline veeimavus	$\leq 3.0 \text{ kg/m}^2$	EN 12087
Tugevus pinnaga ristuva koormuse korral	$\geq 80 \text{ kPa}$	EN 1607
Veeauru läbilaskvus	$\mu = 1$	EN 13162 / EN 12086
Toote markeerimiskood	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10\Y)40-TR80-WS-WL(P)-MU1	
Vastavussertifikaat	1390-CPR-0211/10/P; 1390-CPR-0210/09/P	

Mõõdud ja kogus pakendis

Pikkus, mm	Laius, mm	Paksus, mm	Kogus pakendis, tk.	m ²
1200	200	50	8	1.92
1200	200	80	6	1.44
1200	200	100	4	0.96
1200	200	120	4	0.96
1200	200	140	4	0.96
1200	200	150	4	0.96
1200	200	160	4	0.96
1200	200	180	4	0.96
1200	200	200	4	0.96
1200	200	240	4	0.96
1200	200	250	4	0.96
1200	200	300	2	0.48
1200	200	320	2	0.48