

Kiilto E viimistluspahtel



Peeneteraline valmispahtel kuivade siseruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist.



- peeneteraline valge viimistluspahtel
- lihtne lihvida, sobib värvi ja tapeedi alla
- maks. 2 mm kiht
- kuivamisae 2–3 / 1 mm

RAKENDUSVALDKOND

Kiilto E on ülipeen veepõhine valmissegude, mis sobib kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks. Sobib ideaalselt väikeste aukude (sh kruvipeade) ja kriimustuste täitmiseks ning pinna viimistlemiseks. Kipskartongplaatide vuugilindide kinnitamiseks ja silumiseks soovitame kasutada vuugilindipahtleid Kiilto GP või Kiilto J. Viimistletud pinna võib üle värvida või tapeediga katta. Ei sobi plaatimiseks või vinüülkattega katmiseks.

KASUTUSJUHISED

Kiilto E sobib seinapindade viimistluseks. Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel võib aluspinda enne uue pahtlikihi peale kandmist ettevaatlikult lihvida ja puhastada.

Kiilto E on valmissegatud pahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib pahtlit väikese koguse veega vedeldada. Pahtel kantakse peale käsitsi teraspahtlilabidaga.

LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

KIHI PAKSUS	maks 2 mm
KUIVAMISE KIIRUS	u 2–24 h (+18°C) (olenevalt kihi paksusest ja ümbritsevatest tingimustest)
TÖÖTINGIMUSED	tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur +10 °C
MAX OSAKESE SUURUS	0,1 mm
NAKKEKIVUS	> 0,3 MPa (EN 15824)
SIDEAINE TÜÜP	plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber
VÄRVID	valge
PAKENDI SUURUSED	4,8 kg ja 16 kg plastnõu
LADUSTAMINE	Avamata originaaltaaras, temp üle +1 °C, 1 aasta.