



### Sätendava kristalse optikaga läbipaistev lasuur

#### Toote iseloomustus

<b>Pakendi suurus</b> 1 l	<b>Läikeaste</b> Siidjasläikiv
<b>Kasutusala</b> Loominguliste värviefektide loomiseks sätendavate kristallefektide abil.	<b>Tööriistad / temperatuur</b> Pinnale kanda pintsliga või rulliga. Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.
<b>Omadused</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Suurt kasutuskoormust taluv</li><li>- Hästi puhastatav</li><li>- Lahusti- ja pehmendivaba</li><li>- Minimaalse emissiooniga</li><li>- Ökoloogiline</li><li>- Kerge pinnale kanda</li></ul>	<b>Kuivamisaeg</b> + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ca 6 - 8 tunni pärast puutekuiv, ülevärvitav ca 12 tunni pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.
<b>Sobivad aluspinnad</b> Kasutatav kõikidel tavalistel sisepindadel, mis sobivad dispersioonvärvidega värvimiseks.	<b>Materjalikulu</b> Ca 6 m <sup>2</sup> /l siledal aluspinnal, karedatel pindadel on kulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovitöö teel.
<b>Värvitoonid / toonimine</b> Transparentselt põhjal kuldse, hõbedase või erineva värvitoonioptikaga efekt.	<b>Viimistluse ülesehitus/ vedeldamine</b> <b>Kruntkiht</b> Aluspind võib vastavalt soovile olla sobivas värvitoonis, valge, struktureeritud või sile. <b>Lõppkiht</b> Alpina Crystal Effekt enne kasutamist korralikult läbi segada ja seejärel Alpina rulli või harjaga pinnale kanda. Intensiivse kristallefektide saamiseks kanda pinnale kaks kihti.

## Sobivad aluspinnad ja nende ettevalmistamine

<p><b>Aluspinna ettevalmistamine</b></p> <p>Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Alusvärvi kiht teostada mati või siidjasmati dispersioonvärvi või akrüüllakiga.</p>	<p><b>Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted</b></p> <p>Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele (dispersioonvärvid) võib toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvi kihid eelnevalt lihvimise teel karestada.</p>
<p><b>Betoon</b></p> <p>Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubisementkrohve.</p>	<p><b>Mittekandvad viimistluskatted</b></p> <p>Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt.). Kruunkihit teha tootega Alpina Einlassgrund või Grund-Konzentrat.</p>
<p><b>Krohvid ja pahtlid</b></p> <p><b>Lubisementkrohvid ja dispersioonpahtlid</b> Tugevad ja normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlid peab eelnevalt katma tootega Alpina Megamax 3 või Alpina Megamax 7. Poorsed, liivased ja imavad krohvid kruunkida eelnevalt tootega Alpina Einlassgrund või Grund-Konzentrat.</p> <p><b>Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid</b> Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad lihvida, tolmust puhastada, kruunkihit teha tootega Alpina Einlassgrund või Grund-Konzentrat ja katta tootega Alpina Megamax 3 või Alpina Megamax 7.</p>	<p><b>Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad</b></p> <p>Hallitus ja/või seened pesemise teel eemaldada. Pinnad töödelda tootega Caparol Capatop ja lasta kuivada. Kruunkihit teha vastavalt aluspinna liigile ja omadustele. Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekkid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Isoleeriv kruunkihit teha tootega Caparol AquaSperrgrund.</p>
<p><b>Tellismüüritis, viimistlemata müüritis</b></p> <p>Vajadusel kohvida ja/või pahteldada. Silikaattellismüüritis kruunkida tootega Alpina Einlassgrund või Grund-Konzentrat. Teised tellismüüritised kruunkida tootega Alpina Megamax 3.</p>	<p><b>Defektsed kohad</b></p> <p>Vastava eeltöö järel parandada sobiva pahtliga ja vajadusel kruunkida ning eelvärvida.</p>

## Täiendav teave

<p><b>Koostis</b></p> <p>Kunstvaikdispersioon, pigmendid, vesi, lisandid, konservandid. ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab &lt; 1 g/l LOÜ-d.</p>	<p><b>Jäätmekäitlus</b></p> <p>Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.</p>
<p><b>Tähelepanu!</b></p> <p>Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustamisel pihustusudu mitte sisse hingata. Toote pealekandmise ajal tagada hea ventilatsioon. Värv kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Silma või nahale sattumisel loputada rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Anumaid hoida jahedas kohas, kuid kaitsta külma eest.</p>	<p><b>Tehniline informatsioon nr. A-D232D seisuga: mai 2011</b></p> <p>Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektile valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.</p>
<p><b>Hoiustamine</b></p> <p>Hoida jahedas, kuivas kohas, pakase ja otsese päikese kiirguse eest kaitstuna. Säilitusaeg originaalanumas vähemalt kaks aastat.</p>	